



INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.
COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS

HEAD OFFICE AND LABORATORY:
25/2 ul. Novostroek
198152 St. Petersburg
Russia

Telephone: (812) 3206033/3206038
(812) 3208288
(495) 6457901
Telefax: (812) 3206005
(495) 6457901
E-mail: inco@incolab.ru

Certificate of Assay

Date / Дата : The 27th of April 2018 / 27 апреля 2018
Our ref. / Наш номер : 1804341RUS
Material / Материал : Wood briquettes Pini-Kay / Древесные брикеты Pini-Kay
Ex : Submitted sample from LLC «ДеКом» / Предоставленный образец от Общества с ограниченной ответственностью "ДеКом"
Date of sample receiving / Дата получения образца : The 26th of April 2018 / 26 апреля 2018

TOTAL MOISTURE Общая влага	: 5.8 %	EN 14774-1 ГОСТ Р 54186
ASH IN DRY Зола на сухое состояние	: 0.8 %	EN 14775 ГОСТ Р 54185
ASH AS RECEIVED Зола на рабочее состояние	: 0.7 %	
VOLATILE MATTER IN DRY Выход летучих веществ на сухое состояние	: 81.3 %	EN 15148 ГОСТ Р 54184
VOLATILE MATTER AS RECEIVED Выход летучих веществ рабочее состояние	: 76.6 %	
GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY Высшая теплота сгорания на сухое состояние	: 4793 kcal/kg	EN 14918 ГОСТ 147
GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Высшая теплота сгорания на рабочее состояние	: 4515 kcal/kg	
NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Низшая теплота сгорания на рабочее состояние	: 4197 kcal/kg	
SULPHUR IN DRY Сера общая на сухое состояние	: 0.01 %	EN 15289 ГОСТ Р 54215
SULPHUR AS RECEIVED Сера общая на рабочее состояние	: 0.01 %	
PARTICLE DENSITY AS RECEIVED Плотность	: 1.32 g/cm ³	EN 15150 ГОСТ Р 55124

