



**INCOLAB SERVICES RUSSIA S.C.**  
**COMMODITY SAMPLERS AND ANALYTICAL CHEMISTS**

Office and Laboratory:  
25, ul. Novostroek, litera B, 198152,  
St.Petersburg, Russia  
tel. (812)3206033, 3206038  
fax (812)3206005  
E-mail: inco@incolab.com

**Certificate of Assay**

Date / Дата : The 12<sup>th</sup> of October 2017 / 12 октября 2017  
Our ref. / Наш номер : 1703119RUS  
Material / Материал : Wood pellets / Древесные гранулы  
Ex : Submitted sample from LLC / Предоставленный образец  
"Дekom"

Date of sample receiving / : The 11<sup>th</sup> of October 2017 / 11 октября 2017  
Дата получения образца

TOTAL MOISTURE Общая влага	:	9.9 %	EN 14774-1
ASH IN DRY Зола на сухое состояние	:	0.2 %	EN 14775
ASH AS RECEIVED Зола на рабочее состояние	:	0.2 %	
VOLATILE MATTER IN DRY Выход летучих веществ на сухое состояние	:	83.5 %	EN 15148
VOLATILE MATTER AS RECEIVED Выход летучих веществ рабочее состояние	:	75.2 %	EN 14918
GROSS CALORIFIC VALUE IN DRY Высшая теплота сгорания на сухое состояние	:	4785 kcal/kg	20.03 MJ/kg
GROSS CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Высшая теплота сгорания на рабочее состояние	:	4311 kcal/kg	18.05 MJ/kg
NET CALORIFIC VALUE AS RECEIVED Низшая теплота сгорания на рабочее состояние	:	3978 kcal/kg	16.66 MJ/kg
SULPHUR IN DRY Сера общая на сухое состояние	:	0.02 %	EN 15289
SULPHUR AS RECEIVED Сера общая на рабочее состояние	:	0.02 %	
DURABILITY Прочность	:	99.5 %	EN 15210-1
DUST CONTENT (-3.15 mm) Содержание пыли	:	0.1 %	
LENGTH Длина	:	25.2 mm	EN 16127
DIAMETER Диаметр	:	5.9 mm	
BULK DENSITY AS RECEIVED Насыпная плотность	:	670 kg/m <sup>3</sup>	EN 15103

